



71 Anmelder:
DaimlerChrysler AG, 70567 Stuttgart, DE

72 Erfinder:
Shen, Jialin, Dr.-Ing., 89134 Blaustein, DE

56 Entgegenhaltungen:
DE 198 48 896 A1
US 58 85 338
WO 99 47 252 A1
WO 97 31 782 A1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

54 Materialsystem zur Verwendung beim 3D-Drucken

57 3-D-Drucken ist ein Verfahren, bei dem ein pulverförmiges Materialsystem, bestehend aus Füllmaterial und Binder, schichtweise miteinander verbunden wird. Hierzu wird das Pulver schichtweise aufgetragen und die Pulverschicht wird mit einem Lösungsmittel "bedruckt", welches den Binder aktiviert und somit das Füllmaterial verklebt. So entsteht eine Querschnittsschicht eines Bauteils. Sobald diese fertiggestellt ist, wird eine neue Pulverschicht aufgetragen und neu "bedruckt". Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis das gesamte Bauteil fertiggestellt ist.

Derartig hergestellte Bauteile besitzen für viele Anwendungen eine ausreichende Formfestigkeit. Für qualitativ hohe Ansprüche, insbesondere bei feineren oder gar filigranen Strukturen, ist eine höhere Formfestigkeit jedoch wünschenswert.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht daher darin, ein Materialsystem zur Verwendung beim 3-D-Drucken anzugeben, welches eine höhere Formfestigkeit aufweist.

Die Aufgabe wird gelöst durch ein Materialsystem, das Binder und Lösungsmittel sowie optional Füllmaterial enthält, wobei der Binder in dem Lösungsmittel löslich ist, sowie zwei komplementäre Polyelektrolyten und/oder einen Initiator für eine Vernetzungsreaktion des Binders.

Der Vorteil eines solchen gemischten Materialsystems besteht in der wesentlich höheren Bindekraft zwischen den einzelnen Partikeln. Diese hohe Bindekraft resultiert entweder aus den Säure-Base-Verbindungen, die sich zwischen den komplementären ...

[0001] Die Erfindung betrifft ein Materialsystem zur Verwendung beim 3D-Drucken gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. Ein derartiges Materialsystem ist bereits aus der WO 98/09798 bekannt.

[0002] In der Produktionstechnik und insbesondere im industriellen Modellbau wird die Entwicklung neuartiger schneller Herstellungsmethoden ständig vorangetrieben. Eine Gruppe derartiger schneller Herstellungsverfahren wird als Rapid-Prototyping-Verfahren bezeichnet. Zu dieser Gruppe gehört das dreidimensionale oder 3D-Drucken.

[0003] 3D-Drucken gemäß der WO 98/09798 ist ein Verfahren, bei dem ein pulverförmiges Materialsystem, bestehend aus Füllmaterial und Binder, schichtweise miteinander verbunden wird. Hierzu wird das Pulver schichtweise aufgetragen und die Pulverschicht wird mit einem Lösungsmittel "bedruckt", welches den Binder aktiviert und somit das Füllmaterial verklebt. So entsteht eine Querschnittsschicht eines Bauteils. Sobald diese fertiggestellt ist, wird eine neue Pulverschicht aufgetragen und neu "bedruckt". Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis das gesamte Bauteil fertiggestellt ist.

[0004] Derartig hergestellte Bauteile besitzen eine geringe Formfestigkeit, welche bei der Nachbehandlung leicht zum Brechen beziehungsweise zum Bauteilverzug führt. Eine weitere Konsequenz der geringen Formfestigkeit ist, daß größere Bauteile unter Umständen nicht in einem Stück gebaut werden können, auch wenn zukünftig Maschinen mit vergrößertem Bauraum zur Verfügung stehen. Größere Bauteile würden aufgrund der geringen Formfestigkeit bereits durch die Belastung ihres Eigengewichtes brechen. Dies gilt insbesondere für Werkstoffe mit höherer Dichte. Aber auch für kleine Teile mit hohen Qualitätsanforderungen, insbesondere mit feinen oder gar filigranen Strukturen, muß die Formfestigkeit erhöht werden.

[0005] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht daher darin, ein Materialsystem zur Verwendung beim 3D-Drucken anzugeben, welches eine höhere Formfestigkeit aufweist.

[0006] Die Erfindung ist in Bezug auf das zu schaffende Materialsystem durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 wiedergegeben. Die weiteren Ansprüche enthalten vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Materialsystems (Patentansprüche 2 bis 12).

[0007] Die Aufgabe wird bezüglich des zu schaffenden Materialsystems zur Verwendung beim 3D-Drucken erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß das Materialsystem Binder und Lösungsmittel sowie optional Füllmaterial enthält, wobei der Binder in dem Lösungsmittel löslich ist, sowie zwei komplementäre Polyelektrolyten, und/oder

einen Initiator für eine Vernetzungsreaktion des Binders.

[0008] Der Vorteil eines solchen gemischten Materialsystems besteht in der höheren Bindekraft zwischen den einzelnen Partikeln. Diese hohe Bindekraft resultiert entweder aus den Säure-Base-Verbindungen, die sich zwischen den komplementären Polyelektrolyten ausbilden, oder aus der durch den Initiator initiierten zusätzlichen Vernetzung oder aus beiden. Geeignete Initiatoren sind beispielsweise bekannte Photoinitiatoren oder auch thermische Initiatoren, beispielsweise Peroxid. Höhere Bindekraft zwischen den einzelnen Partikeln bedeutet gleichzeitig eine höhere Formfestigkeit des 3D-Druck-Produktes. Dies erlaubt die Herstellung größerer, dünnwandigerer und filigraner Bauteile, eine höhere Genauigkeit, da aus weniger Nachbearbeitungs-

bedarf auch weniger Fehler resultieren sowie die Einsetzbarkeit eines erweiterten Werkstoffspektrums.

[0009] In einer vorteilhaften Ausführungsform des erfindungsgemäßen Materialsystems sind die zwei komplementären Polyelektrolyten enthalten in zwei Bindern oder in einem Binder und in dem Lösungsmittel. Die jeweilige Säure-Base-Reaktion wird erst bei Kontakt zwischen Binder und Lösungsmittel initiiert. Dadurch sind die einzelnen Komponenten des Materialsystems gut lagerbar und handhabbar.

[0010] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform des erfindungsgemäßen Materialsystems ist der Initiator enthalten in dem Lösungsmittel oder in dem oder den Bindern. Dies gewährleistet eine gute und gezielte Verteilung innerhalb des Materialsystems und gleichzeitig eine einfache Aktivierung des Photoinitiators. Die Aktivierung kann durch kurzzeitige Belichtung jeweils einer Materialschicht während des 3D-Druck-Prozesses erfolgen.

[0011] In einer anderen vorteilhaften Ausführungsform des erfindungsgemäßen Materialsystems ist das Füllmaterial mit dem Binder beschichtet. Verfahren für eine derartige Beschichtung sind dem Fachmann bekannt. Mit Binder beschichtetes Füllmaterial gewährleistet eine gleichmäßigere Verteilung des Binders als eine einfache Mischung dieser beiden Komponenten und damit eine bessere Formfestigkeit über das gesamte Bauteil.

[0012] Vorteilhaft wird ein erstes Füllmaterial mit einem sauren Polyelektrolyten beschichtet und ein zweites Füllmaterial (gleicher oder anderer Art) mit einem komplementären basischen Polyelektrolyten beschichtet. Danach werden beide Sorten gemischt.

[0013] Vorteilhaft ist auch ein restaschearmes Materialsystem für Feingußanwendungen.

[0014] Dies soll am Beispiel der sogenannten Feingußtechnik verdeutlicht werden. Dort wird zunächst ein positives Urmodell eines Bauteils hergestellt. Aus diesem positiven Urmodell wird durch Abformen mit keramischen Schlicker eine negative Form hergestellt. Für die Herstellung des eigentlichen Bauteils muß das Urmodell aus der Form entfernt werden. Die Entfernung des Urmodells aus der Feingußform mittels des sogenannten 'Flash fire'-Verfahrens, also durch schlagartige Temperaturerhöhung. Dieses Verfahren zeigt für viele Anwendungen der Feingußtechnik zufriedenstellende Ergebnisse. Bei Anwendungen, die sehr enge Kavitäten der Form und hohe Oberflächenqualität des Endproduktes erfordern, treten jedoch Probleme auf. Das Material der Urform wird nicht vollständig aus der Form entfernt. Dies ist auf Restasche zurückzuführen. Die Verwendung eines restaschearmen Materialsystems löst dieses Problem. Restaschearm bedeutet hier weniger als 0,2 Gewichtsprozent bezogen auf das ursprüngliche Gewicht. Die Restasche sollte in Staubform anfallen. Hierzu werden erfindungsgemäß (nahezu) restaschefreie (<< 0,1 Gew.%) Füllmaterialien, Binder und Lösungsmittel (möglichst ohne anorganische Bestandteile) eingesetzt. Eine vollständige Restaschefreiheit des Materialsystems ist nicht immer möglich, da mitunter Zusatzstoffe (z. B. Rieselhilfen) mit anorganischen Bestandteilen (z. B. Zn- oder Al-Sterat) beigegeben werden müssen, um einen Einsatz des Materialsystems für das 3D-Drucken zu erlauben.

[0015] Vorteilhaft ist auch ein Materialsystem, welches in einem Autoklaven fließfähig ist, insbesondere in einem in der Feingußtechnik üblichen Autoklaven.

[0016] Eine weitere Methode zur Entfernung des Urmodells aus der Feingußform besteht darin, beides in einen Autoklaven einzubringen und erhöhtem Druck (> 5 bar) und Temperatur (> 150°C) auszusetzen. Geeignete Materialien, z. B. Wachs oder niedermolekulare Polymere, werden unter diesen Bedingungen fließfähig. Das bedeutet, die Urform

wird verflüssigt und kann aus der Keramikform ausfließen. Mitunter ist ein zusätzliches Ausbrennen nötig, um Materialreste aus engen Kavitäten zu entfernen.

[0017] Vorteilhaft ist auch ein Materialsystem, bei dem zumindest ein wesentlicher Teil des Füllmaterials und Binders in Form von abgerundeten Partikeln vorliegt.

[0018] Dies erlaubt vollständig oder nahezu vollständig auf Rieselhilfen zu verzichten und verringert somit den Restaschegehalt. Darüber hinaus verbessert es die Oberflächenqualität der Bauteile und reduziert die notwendige Beschichtungsdicke. Untersuchungen zeigen, daß die Bauteilgenauigkeit steigt und der Nachbearbeitungsbedarf sinkt.

[0019] Besonders vorteilhaft ist ein solches Materialsystem, bei dem die mittleren Partikeldurchmesser kleiner als circa 40 µm sind. Mit einem Materialsystem, bei dem die Partikeldurchmesser kleiner als circa 30 µm sind, lassen sich Bauteile mit Oberflächenrauigkeiten von $R_a \leq 6 \mu m$ herstellen.

[0020] Vorteilhaft ist auch ein Materialsystem, bei dem das Füllmaterial aus Wachs, PS, PMMA oder POM besteht. Diese Materialien weisen eine ausreichend hohe Festigkeit für ein 3D-Druck-Produkt auf, sind nahezu restaschefrei und zeigen gleichzeitig eine gute Eignung für das 'Flashfire' und/oder Autoklav-Verfahren auf. PMMA-Pulver weisen darüber hinaus, bedingt durch ihr Herstellungsverfahren über Polymerisation, nahezu ideal runde Partikeln auf.

[0021] Vorteilhaft ist auch ein Materialsystem, bei dem der Binder aus einem wasserlöslichen Polymer besteht, vorzugsweise aus Polyvinylpyrrolidon (PVP). Dabei kann es sich um ein Homo- und/oder Co-Polymer oder sogar um einen Blend handeln. Besonders geeignet sind zwei komplementären Polyelektrolyten, beispielsweise basisches und saures PVP. Ein wasserlöslicher Binder ist aus Umweltsichtpunkten und hinsichtlich des gesundheitlichen Gefährdungspotentials für das Bedienpersonal solchen Bindern vorzuziehen, die andere Lösungsmittel erfordern. PVP ist wasserlöslich und nahezu restaschefrei.

[0022] Vorteilhaft ist auch ein Materialsystem (mit erhöhter Bindekraft und abgerundeten Partikeln), bei dem der Anteil des Binders an dem Materialsystem weniger als circa 10 Gewichtsprozent beträgt. Dadurch wird eine ausreichende Verbindung gewährleistet und gleichzeitig sinkt mit dem Binderanteil das Quellverhalten des Materialsystems. Dies wiederum minimiert die Herstellungsfehler in der Bauteilgeometrie und verbessert die Formbeständigkeit.

[0023] Vorteilhaft ist auch ein erfindungsgemäßes Materialsystem mit erhöhter Bindekraft, bei dem das Füllmaterial aus Metall, Keramik oder Karbid besteht. Heute übliche Binder sind nicht in der Lage, derartige Materialien mit hoher Dichte ausreichend fest zu binden, um Belastungen aufgrund des Eigengewichtes zu kompensieren, geschweige denn ausreichende Formfestigkeit zu gewährleisten. Diese Materialien weisen aber eine sehr hohe Festigkeit auf und ergeben zusammen mit dem neuen Binder ein 3D-Druck-Produkt (zum Beispiel Metall-Matrix-Komposit), welches völlig neue Anwendungsfelder erschließt, beispielsweise für Spritzgießwerkzeuge oder Elektroden.

[0024] Nachfolgend wird anhand eines Ausführungsbeispiels das erfindungsgemäße Materialsystem näher erläutert:

Das Materialsystem enthält ein PMMA-Copolymer-Pulver als Füllstoff. Das Pulver weist Partikeln mit einem mittleren Durchmesser von circa 35 µm sowie mit abgerundeter Kugelform auf. Dem PMMA-Pulver ist eine Rieselhilfe von 0,05 Gewichtsprozent in Form von anorganischen Zn- oder Al-Sterat beigegeben, welches den Hauptanteil des Restaschegehaltes bedingt.

[0025] Das Materialsystem enthält außerdem zwei Binder

in Form eines sauren und eines basischen PVP-Polyelektrolyten. Ein Anteil des PMMA-Pulvers ist mit dem sauren Binder beschichtet, der andere Anteil mit dem basischen. Die beschichteten PMMA-Pulver sind miteinander gleichmäßig vermischt. PVP ist nahezu restaschefrei und wasserlöslich. Das Füllmaterial PMMA ist mit dem Binder PVP chemisch kompatibel.

[0026] Das Materialsystem enthält als Lösungsmittel Wasser. Wasser ist ungefährlich, umweltunbedenklich und kostengünstig.

[0027] Das Materialsystem weist einen Restaschegehalt von weniger als 0,05 Prozent auf.

[0028] Während des 3D-Druckprozesses werden die beiden Binder durch das Lösungsmittel Wasser aktiviert und bilden stabile Säure-Base-Bindungen aus, durch welche die einzelnen Partikeln miteinander verbunden werden.

[0029] Das erfindungsgemäße Materialsystem erweist sich in der Ausführungsform des vorstehend beschriebenen Beispiels als besonders geeignet für die Anwendung in der Feingußtechnik, da es eine gute Formfestigkeit sowie einen geringen Restaschegehalt aufweist und aufgrund der feinkörnigen und nahezu runden Partikeln eine gute Oberflächenqualität der Produkte ermöglicht.

[0030] Des weiteren besitzen das Füllmaterial und die beiden Binder eine gute chemische Verträglichkeit, das Füllmaterial eine hohe Festigkeit und die beiden komplementären Binder eine sehr hohe Bindekraft, wodurch sich dieses Materialsystem besonders für Urformen eignet.

[0031] Für Abformurmodelle ist zusätzlich eine ausreichend hohe Temperaturbeständigkeit erforderlich.

[0032] Die Erfindung ist unter Beachtung der aufgezeigten Einflußparameter nicht auf das zuvor geschilderte Ausführungsbeispiel beschränkt, sondern vielmehr auf weitere übertragbar und in allen Bereichen des Rapid-Prototyping einsetzbar.

Patentansprüche

1. Materialsystem zur Verwendung beim 3D-Drucken enthaltend Binder und Lösungsmittel sowie optional Füllmaterial, wobei der Binder in dem Lösungsmittel löslich ist, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Materialsystem enthält zwei komplementäre Polyelektrolyten, und/oder einen Initiator für eine Vernetzungsreaktion des Binders.
2. Materialsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die zwei komplementären Polyelektrolyten enthalten sind in zwei Bindern oder in einem Binder und in dem Lösungsmittel.
3. Materialsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Initiator, vorzugsweise Photoinitiator, enthalten ist in dem Lösungsmittel oder in dem oder den Bindern.
4. Materialsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Füllmaterial mit dem Binder beschichtet ist.
5. Materialsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Materialsystem restaschearm ist.
6. Materialsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß es im Autoklaven fließfähig wird.
7. Materialsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest ein wesentlicher Teil des Füllmaterials und Binders in Form von abgerundeten Partikeln vorliegt.
8. Materialsystem nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der mittlere Partikeldurchmesser kleiner

als circa 40 µm ist.

9. Materialsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Füllmaterial aus Wachs, PS, PMMA oder POM besteht.

10. Materialsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Füllmaterial aus Metall, Keramik oder Karbid besteht. 5

11. Materialsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Binder aus einem wasserlöslichen Polymer besteht, vorzugsweise aus PVP oder einem seiner Copolymere besteht. 10

12. Materialsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Anteil des Binders an dem Materialsystem weniger als 10 Gewichtsprozent beträgt. 15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65